

Žarna acetilenui AGOMA

Paskirtis: Guminė žarna acetileno dujoms tiekti atliekant suvirinimo, pjovimo darbus.

Vidinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus.

Sutvirtinimas: Sintetinis kordas.

Išorinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, raudonas, lygus, atsparus atmosferos poveikiui.

Temperatūra: -30°C/+70°C

Standartas: EN 559/ISO 3821/AS 1335



Acetylene hose AGOMA

Applications: Acetylene delivery hose made for use in gas welding service.

Tube: Synthetic rubber, black, smooth.

Reinforcement: Synthetic cord.

Cover: Synthetic rubber, red, smooth, ozone and weather resistant.

Temperature: -30°C/+70°C

Standard: EN 559/ISO 3821/AS 1335

Рукав для ацетилена AGOMA

Применение: Рукав для подачи ацетилена. Для сварки, резки и для других подобных методов.

Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий.

Армирование: Корд синтетических тканей.

Наружный слой: Синтетический каучук, красный, гладкий, устойчивый к атмосферным воздействиям.

Температурный режим: -30°C/+70°C

Стандарт: EN 559/ISO 3821/AS 1335

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
5,0	12,0	20	60	50
6,3	13,3	20	60	50
8,0	15,0	20	60	50
9,0	16,0	20	60	50
10,0	17,0	20	60	50
12,5	21,0	20	60	50
16,0	24,0	20	60	50
19,0	28,0	20	60	50